



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 281018

BORA SUPER

Idropittura semilavabile per interni

CARATTERISTICHE

BORA SUPER è un'idropittura traspirante, di qualità superiore, ad alta copertura, ad elevato punto di bianco, semilavabile, ad effetto estetico liscio opaco, con discreta permeabilità al vapore acqueo, di colore bianco o colorato, idonea per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

BORA SUPER, data la sua speciale formulazione, è indicata all'interno anche per la pitturazione di bagni e cucine.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere ben asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti. Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e spazzole idonei. Prima dell'applicazione di **BORA SUPER**, soprattutto su sottofondi assorbenti di tipo minerale come i nostri **STUCCO COC**, **STUCCO COC 747**, ecc., dare una mano di **PRESTO**, fissativo all'acqua, opportunamente diluito con acqua pulita in rapporto da 1:3 a 1:7.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Dopo avere diluito il prodotto con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo in due mani, intervallate di 8-10 ore circa l'una dall'altra, con pennello o rullo incrociando le pennellate, o anche a spruzzo.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino ad ottenere la viscosità opportuna.
- La prima mano può essere più diluita della seconda per facilitarne la penetrazione nel supporto.
- Non applicare al di sotto dei 7° ed al di sopra dei 30° C, con vento forte o sole battente.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi di idonei coloranti universali di qualità.
- Applicare **BORA SUPER** a completa essiccazione del primer-fissativo.
- Per colorazioni derivate da basi diverse da quella bianca, si consiglia procedere con una diluizione inferiore (max al 10% in volume).

REV. 281018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura traspirante per interni, di qualità superiore, ad alta copertura, ad elevato punto di bianco, semilavabile, con discreta permeabilità al vapore acqueo, ad effetto estetico liscio opaco, di colore bianco o colorato, indicata anche per la pitturazione di cucine e bagni, da diluire con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, da applicare a due mani con pennello, rullo o spruzzo, previa applicazione di una mano di fissativo **PRESTO BUFFA** opportunamente diluito, avente una resa pari a 0,23 / 0,28 lt per m² per due mani, tipo **BORA SUPER BUFFA**.

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------|--|
| DILUIZIONE | con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo |
| COMPOSIZIONE | legante a base di copolimeri sintetici in emulsione |
| PESO SPECIFICO | 1670 ± 50 g / lt |
| VISCOSITÀ | 20000 ± 1000 cps a 20° C |
| ASPETTO DEL FILM | liscio-opaco |
| COLORE | bianco o colorato. È inoltre compatibile con i comuni coloranti universali di qualità. |
| ESSICCAZIONE | - asciutto al tatto due ore - secco in profondità 24 ore |
| RESA | 0,23 / 0,28 lt per m ² per due mani |
| CONFEZIONI | secchielli da 4 / 14 lt |
| STOCCAGGIO | 18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità |
| TOSSICITÀ | prodotto non tossico |

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.