

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 014020

KOBOSS

Rasante premiscelato microporoso deumidificante antisale fibrorinforzato di grana grossa

CARATTERISTICHE

Il **KOBOSS** è un rasante premiscelato microporoso, deumidificante, antisale, fibrorinforzato, traspirante, di colore grigio perla, di grana grossa, studiato nell'ambito di cicli specifici di risanamento a basso spessore contro l'umidità di risalita senza la necessità di demolire, per murature e calcestruzzo. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **KOBOSS** si applica a basso spessore su intonaci cementizi coesi, grezzi, compatti e stagionati, previa abrasione delle sole parti ammalorate superficiali servendosi preferibilmente di apposita fresatrice da parete oppure di idonea spatola o raschietto. E' idoneo anche su supporti in calcestruzzo e su malte riempitive fibratate tipo **MALTA HL 100**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Procedere con l'asportazione totale di efflorescenze, tinteggiature, tonachini e/o rasature ammalorate, mediante abrasione meccanica o manuale. Effettuare il suddetto trattamento fino ad una profondità di circa 5-7 mm, estendendosi in altezza fino circa ad un metro oltre le ultime tracce di umidità, avvalendosi preferibilmente di apposita fresatrice da parete.

Procedere quindi con una pulizia a secco delle superfici servendosi di apposite spazzole. Quindi inumidire il supporto.

Di norma non servirebbe portare le pareti completamente a nudo; tuttavia, in presenza di supporti molto degradati privi di coesione, occorre ripulire a fondo fino al raggiungimento di supporti idonei all'ancoraggio.

Ove necessario, intervenire con demolizione dell'intonaco limitatamente alle suddette zone e ripristinare successivamente con **MALTA HL100** a spessore (rispettare i relativi tempi di stagionatura), previa applicazione, dopo aver pulito i supporti, del **RINZAFFO LIBECCIO ANTISALE** o **MALTA RINZAFFO ANTISALE**.

Qualora invece gli intonaci preesistenti, sebbene coesi e solidi, presentassero superfici leggermente sfarinanti, procedere con l'applicazione del consolidante **MAX ETIL** o **MAX ETIL PLUS**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 5 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg di **KOBOSS**. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Stendere quindi il **KOBOSS** a rasare con una spatola liscia in acciaio inox, applicandolo in due mani, intervallate da almeno 12-24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di **KOBOSS** la **RETE PB** o la **RETE PB EXTRA**, fino al raggiungimento totale di uno spessore non inferiore a 5-6 mm circa, arrivando a filo con la parte sana soprastante..

Completare, dopo almeno 48 ore, il ciclo di applicazione con **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **RASOX PLUS M**, **RASOX PLUS F**, **RASOX STAR MEDIO**, **RASOX STAR FINE**, **MINERAL K MAX**, ecc., ad una o due mani.

All'interno, se si volesse una superficie liscia, si consiglia applicare sulla rasatura idonea scelta due mani di **STUCCO COC NX**, intervallate di circa 30-60 minuti l'una dall'altra. Se si desiderasse tinteggiare, usare solo pitture traspiranti tipo **CALCITE FIORE**, **CALCITE FIORE EXTRA**, **RISANAVITA AI SILICATI**, **RISANAVITA AI SILOSSANI**, ecc., previo uso di fondi e/o di primer specifici.

All'esterno, sempre su apposita rasatura, si consiglia di chiudere il sistema con finiture a spessore traspiranti ai silicati o ai silossani, tipo **RISANAVITA AI SILICATI F-M-G**, **RISANAVITA AI SILICATI CF-CM**, **RISANAVITA AI SILOSSANI F-M-G**, **RISANAVITA AI SILOSSANI CF-CM**, ecc..

AVVERTENZE

- Il **KOBOSS** deve essere utilizzato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Utilizzare con temperature comprese tra 5° e 30°C.
- È necessario proteggere da esposizione solare e forte vento.
- Conservare **KOBOSS** in confezioni integre al riparo dall'umidità.
- Non applicare su gesso.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

REV. 014020

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rasante premiscelato microporoso, deumidificante, antisale, fibrorinforzato, traspirante, di colore grigio perla, di grana grossa, studiato nell'ambito di cicli specifici di risanamento a basso spessore contro l'umidità di risalita senza la necessità di demolire per murature e calcestruzzo, a base di cemento, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche, per interni ed esterni, da applicare in due mani, intervallate da almeno 12-24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco la **RETE PB BUFFA** o **RETE PB EXTRA BUFFA**, fino al raggiungimento totale di uno spessore non inferiore a 5-6 mm circa, avente un consumo di 6 / 7 kg per m² per due mani, tipo **KOBOSS BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	- cemento Portland 52.5 - inerti selezionati - additivi specifici - fibre sintetiche
ACQUA D'IMPASTO	20% ca.
COLORE	grigio perla
GRANULOMETRIA	max 3,0 mm
RESISTENZA A COMPRESIONE	CSIII
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	$\mu=15/35$
CONDUCIBILITA' TERMICA	$\lambda= 0,75 \text{ W / m K}$ (Valore medio di prospetto P=50%)
ADESIONE	0,7 N/mm ² - FP:B
ASSORBIMENTO D'ACQUA	classe W2
RESA	6 / 7 kg per m ² per due mani (per uno spessore totale di ca. 5 mm)
CONFEZIONI	sacchi da 25 kg
STOCCAGGIO	6 mesi in confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

Conforme alla norma UNI EN 998-1: 2010 - classe GP - CS III - W 2

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.