



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 050021



RASANTE LIBECCIO PLUS

Rasante minerale di tecnologia superiore altamente traspirante

CARATTERISTICHE

Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** è un rasante minerale premiscelato ad alta porosità di tecnologia superiore, per interni ed esterni, di colore bianco, a base di leganti idraulici speciali ed additivi specifici. È ideale per rasare pareti vecchie, nuove, come sottofondo per rivestimenti minerali, pitture traspiranti e finiture traspiranti ed è idoneo anche sui nostri intonaci macroporosi deumidificanti **MACROCEL** e **MACROSAN**. E' conforme a quanto stabilito dai criteri ambientali minimi CAM (certificato REMADE IN ITALY da BUREAU VERITAS).

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** viene usato come rasante su supporti di intonaci tradizionali, su **INTONACO LIBECCIO**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO**, ecc., e come sottofondo per rivestimenti minerali traspiranti. E' idoneo, inoltre, nella ristrutturazione di edifici su rivestimenti preesistenti anche plastici o su sottofondi precedentemente pitturati, purché sempre solidi e coerenti, previa accurata verifica dei supporti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. È necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8 lt. d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, all'applicazione di una o più mani con spatola in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di attaccature. Si può armare con la **RETE PB** già apprettata ed alcali resistente.

Per ottenere una finitura decorativa traspirante, procedere direttamente sul **RASANTE LIBECCIO PLUS** con le nostre finiture a spessore **TRASPIROL M**, **RISANAVITA AI SILICATI F - M - G**, **RISANAVITA AI SILOSSANI F - M**, oppure con le nostre pitture **RISANAVITA AI SILICATI**, **RISANAVITA AI SILOSSANI**, **CALCITE FIORE**, assicurandosi che prima siano stati applicati i fondi o primer traspiranti opportuni.

AVVERTENZE

- Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Su supporti inassorbenti, è consigliabile, previa leggera picchettatura delle superfici, l'applicazione di una mano di promotore di adesione **PROMO MAX**.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** non è idoneo sui sistemi di isolamento termo-acustico, tipo il nostro Sistema a Cappotto **Thermovita**.

REV. 050021

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di sottofondo ad applicazione manuale, per interni ed esterni, ideale per rasare su intonaci tradizionali vecchi e nuovi, su **INTONACO LIBECCIO BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO BUFFA**, ecc., su rivestimenti plastici preesistenti e sottofondi precedentemente pitturati, purché sempre solidi e coerenti, previa accurata verifica dei supporti, con rasante premiscelato in polvere, ad elevata traspirabilità, conforme a quanto stabilito dai criteri ambientali minimi CAM (certificato REMADE IN ITALY da BUREAU VERITAS), di colore bianco, a base di leganti idraulici speciali ed additivi specifici, da impastare con sola acqua, avente un consumo medio di 2,2 / 2,5 kg per m² per mano, tipo **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	0,6 mm max
ACQUA D'IMPASTO	32 % circa
TEMPO DI PRESA	3 gg.
ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITA' ALL'ACQUA	< 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
REAZIONE AL FUOCO	classe F
PROVA DI ADERENZA A TRAZIONE DIRETTA	≥ 0,7 N/mm ²
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	Classe I
PERMEABILITA' ALLA CO₂	S _D > 50 m

Questi valori si riferiscono a prove di laboratorio e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco
CONFEZIONI	sacchi da 25 kg
RESA	2,2 / 2,5 kg per m ² per mano
STOCCAGGIO	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1504-2: 2005

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.