



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 341017

RASOX

Rasante minerale premiscelato

CARATTERISTICHE

Il **RASOX** è un rasante minerale premiscelato, di qualità, di grana medio-fine, traspirante, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici ed inerti selezionati. Miscelato con acqua, si ottiene un impasto caratterizzato da un'ottima scorrevolezza che consente una facile e veloce applicazione e rifinitura. È ideale come rasatura di sottofondo, sia all'interno che all'esterno, su supporti quali intonaci tradizionali o premiscelati nuovi.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RASOX** viene usato come rasatura di sottofondo su supporti quali intonaci sia tradizionali che premiscelati nuovi come i nostri **INTONACO T 70**, **INTONACO T 70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, ecc., sia all'interno che all'esterno. Per impieghi all'esterno, è necessario definire il **RASOX** con rivestimenti minerali a spessore tipo i nostri **TRASPIROL M**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, ecc., oppure con adeguate pitture, previa applicazione dei primer relativi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. È necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione. Non applicare il prodotto su sottofondi precedentemente pitturati, inassorbenti quali anche rivestimenti plastici/acrilici o su intonaci già esistenti non nuovi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 7,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti; fare riposare il prodotto per 10 minuti circa e poi rimescolarlo brevemente prima dell'utilizzo. Procedere quindi, se applicato ad una mano, con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature; nel caso di applicazione a due mani, procedere con la prima con spatola liscia in acciaio inox e, prima che il prodotto vada in essiccazione ("mano su mano") procedere con la seconda sempre con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, fino ad ottenere una superficie omogenea. Per avere una finitura decorativa traspirante, si consiglia procedere direttamente sul **RASOX** con le nostre finiture minerali a spessore quali **TRASPIROL M**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, ecc., da applicare a completa stagionatura della rasatura.

AVVERTENZE

- Il **RASOX** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 30° C.
- Non applicare il **RASOX** su sottofondi precedentemente pitturati, inassorbenti quali anche rivestimenti plastici/acrilici o su intonaci già esistenti non nuovi.
- Non applicare su supporti sporchi o friabili.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Per applicazioni a prospetto, si consiglia di non lasciare mai scoperto il **RASOX** alle intemperie, ma di proteggerlo con opportune finiture a spessore traspiranti e/o pitture idonee trapiranti, da applicare a completa stagionatura della rasatura.

REV. 341017

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante minerale premiscelato, di qualità, di grana medio-fine, traspirante, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici ed inerti selezionati, di ottima scorrevolezza e facilità d'applicazione, ideale come rasatura di sottofondo, sia all'interno che all'esterno, su supporti quali intonaci sia tradizionali che premiscelati nuovi come i nostri **INTONACO T 70 BUFFA**, **INTONACO T 70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, ecc., da impastare solo con acqua pulita, avente un consumo medio di 1,8 / 2,2 kg per m² per mano, tipo **RASOX BUFFA**.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO	28% circa
COMPOSIZIONE	- leganti idraulici - inerti selezionati
PESO SPECIFICO DELL'IMPASTO	1,7 kg / lt ± 0,1
COLORE	bianco o grigio
GRANULOMETRIA	max 0,6 mm
ADESIONE	≥ 0,3 N / mm ² FP: B
RESISTENZA A COMPRESIONE A 28 GG.	CS II
ASSORBIMENTO D'ACQUA	W0
COEFF. DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	5/20
CONDUCIBILITA' TERMICA	0,44 W/mK (valore medio di prospetto P=50%)
RESA	1,8 / 2,2 kg per m ² per mano
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1
CONFEZIONI	sacco da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

Conforme alla normativa UNI EN 998 - 1 : 2010

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.