



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 266020

SIRIDAN GEL

Barriera chimica tipo gel contro l'umidità di risalita a parete

CARATTERISTICHE

Il **SIRIDAN GEL** è un prodotto speciale a base di silano monomero, di aspetto cremoso tipo gel, di colore bianco, pronto all'uso, specifico per impedire la risalita capillare dell'umidità nelle murature assorbenti. E' un prodotto facile da utilizzare, che si applica riempiendo piccoli fori prodotti alla base della muratura con una pistola per cartucce tipo "silicone". La sua particolare tixotropia è tale da consentire l'utilizzo in fori orizzontali, senza che il prodotto coli dal foro stesso.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **SIRIDAN GEL** è un prodotto specifico, di semplice e veloce applicazione, di elevata tixotropia, per la realizzazione di barriere chimiche o sbarramenti orizzontali contro l'umidità ascendente per murature assorbenti in tufo, pietra, pietra mista, mattoni, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È indispensabile procedere alla completa rimozione degli intonaci ammalorati e degli eventuali rivestimenti di finitura, almeno fino ad 1 mt al di sopra dell'ultima traccia visibile di umidità a parete, arrivando fino alla muratura sottostante. Lasciare asciugare opportunamente la muratura e praticare quindi, a circa 5 cm dal piano di calpestio, una serie di fori orizzontali di diametro 14-16 mm, a 10-12 cm circa di distanza l'uno dall'altro, per una profondità di 4-5 cm inferiore rispetto allo spessore totale della muratura.

I fori devono essere allineati in senso orizzontale e realizzati, per quanto possibile, seguendo le fughe della malta di allettamento di mattoni o pietre che compongono la muratura stessa.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Realizzati i fori nelle murature così come precedentemente descritto, applicare il **SIRIDAN GEL** servendosi di un'apposita pistola manuale, tipo quelle usate per i siliconi. Procedere collegando il beccuccio della cartuccia del prodotto con il tubicino/prolunga in dotazione; quindi inserire il tubicino sino in fondo nella muratura ed iniettare **SIRIDAN GEL** con la pistola, avendo cura di riempire il foro, evitando di inglobare aria nello stesso, arrivando ad una profondità di circa 2 cm inferiore dal filo della muratura. Quindi chiudere il foro servendosi di un legante idraulico speciale a presa ed indurimento rapidi tipo **SUPER QUICK**.

Ripetere l'operazione a seguire per tutti i fori e proseguire successivamente con le rinzaffature anti saline traspiranti tipo **MALTA RINZAFFO ANTISALE**, **RINZAFFO LIBECCIO ANTISALE** o **CALCITE RINZAFFO ANTISALE** e quindi con i nostri intonaci macroporosi deumidificanti traspiranti a spessore **MACROSAN**, **MACROCEL**, **CALCITE MACROSAN** o **CALCITE INTONACO DEUMIDIFICANTE THERMO**, per favorire l'evaporazione del residuo eventuale d'umidità presente nel muro, contrastando anche l'azione dei sali. In ultimo, completare il ciclo con adeguati materiali di finitura traspiranti.

AVVERTENZE

- Il **SIRIDAN GEL** deve essere usato tale e quale, senza aggiunta di materiali estranei.
- Non utilizzare al di sotto dei 5° C o al di sopra dei 30° C.
- Non applicare in presenza di minaccia di pioggia o pioggia.
- Lasciare asciugare i supporti prima dell'applicazione.
- In caso di murature a secco incoerenti e non omogenee, procedere preventivamente al riempimento della cavità con adeguate iniezioni di malte fluide.
- Usare il tubicino in dotazione contestualmente all'applicazione di **SIRIDAN GEL** in tutti i fori previsti. Ad applicazione ultimata provvedere alla sua eliminazione.

REV. 266020

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, in murature assorbenti in tufo, pietra, pietra mista, mattoni, etc., soggette ad umidità di risalita capillare, precedentemente stonacate almeno fino ad 1 mt al di sopra dell'ultima traccia visibile di umidità a parete, di gel a base di silano monomero, di aspetto cremoso tipo gel, di colore bianco, pronto all'uso, da applicare tramite una pistola per cartucce tipo "silicone", con un consumo per metro lineare pari a circa 0,350 litri con fori di diametro 14 mm, distanziati tra loro 10 cm e profondi 25 cm, tipo **SIRIDAN GEL BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	gel cremoso
COLORE	bianco
DENSITA'	1 kg / lt circa
pH	7-8
RESA	circa 0,350 litri per metro lineare con fori di diametro 14 mm, distanziati tra loro 10 cm e profondi 25 cm
CONFEZIONI	scatole da 0,31 lt per 24
SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza del prodotto
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.