



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 314020

**TRASPIROL PRIMAVERA**

Tonachino minerale premiscelato di qualità superiore per interni

**CARATTERISTICHE**

Il **TRASPIROL PRIMAVERA** è un tonachino premiscelato minerale di qualità superiore, di grana medio-fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **TRASPIROL PRIMAVERA** viene usato come tonachino minerale per interni, su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO MEDIO R**, ecc..

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire il supporto prima dell'applicazione se necessario.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 10,25 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 5-10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo almeno 12 ore circa, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo a spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti traspiranti. Se si desiderasse definire le superfici con un materiale liscio, si consiglia applicare su **TRASPIROL PRIMAVERA** i nostri stucchi minerali in polvere o in pasta superfini.

**AVVERTENZE**

- Il **TRASPIROL PRIMAVERA** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **TRASPIROL PRIMAVERA** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Si raccomanda di tinteggiare le pareti solo a stagionatura completa, avendo cura di trattare preventivamente il supporto con i primer opportuni.

REV. 314020

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino premiscelato minerale di qualità superiore, di grana medio-fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo, da applicare su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO MEDIO R BUFFA**, da impastare con sola acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 3,5 / 4,0 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **TRASPIROL PRIMAVERA BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,6 mm
<b>COMPOSIZIONE</b>	- leganti idraulici - polvere di marmo
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	41 % circa
<b>MASSA VOLUMICA APPARENTE</b>	1,2 Kg / lt
<b>MASSA VOLUMICA IMPASTO</b>	1,65 Kg / lt ca.
<b>MASSA VOLUMICA PRODOTTO INDURITO</b>	1,25 Kg / lt ca.
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	frattazzato medio-fine
<b>ADESIONE</b>	> 0,1 N / mm <sup>2</sup> _ FP:A
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE</b>	CSII
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b>	classe W0
<b>COEFF. DI PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO</b>	5 / 20
<b>COEFF. DI CONDUCIBILITA' TERMICA</b>	0,37 W / m K (Valore medio di prospetto P=50%)
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	classe A1
<b>DURABILITA'</b>	NPD
<b>TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO</b>	1 ora circa
<b>RESA</b>	3,5 / 4,0 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONE</b>	sacchi da kg 25
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*